

Rezept für Acryl-Grundierung

- 200 g Marmormehl 58500
- 400 g Blanc fixe 58700
- 150 ml Plextol D 498 76000
- 10 g Celluloseleim dickflüssig 63610
- 100 g Farbteig Titanweiß 27000
- 700 ml Wasser

Den Celluloseleim in Wasser quellen lassen.
Wenn der Leim aufgelöst ist, 150 ml Plextol zugeben,
dann die Pigmente einrühren und den Farbteig einrühren.

Die Grundierung durch ein feines Sieb sieben.

Die Grundierung bildet bei dünnem Auftrag auf Leinwand einen elastischen Film und kann auch auf Gipskarton oder Papier aufgetragen werden. Auf Holz lässt sie sich, wenn man sie dicker aufträgt, auch schleifen.

Die Mischung ergibt etwa 1 Liter Grundierung.